



Einsatzbereich:

SÜDWEST Holz-Entgrauer ist ein Gel zur Vorbehandlung von abgewitterten Holzuntergründen im Außenbereich. Das Produkt zur Reinigung und Bleichung von Holzoberflächen vor der Behandlung mit Holzlasuren oder Ölen verwenden. Holz-Entgrauer gibt verwitterten Hölzern den natürlichen Farbton zurück und ist biologisch abbaubar. Das Produkt dient außerdem zur Beseitigung von Holzinhaltsstoffen bei Tropenhölzern und zur schonenden Entfernung von Holzverfärbungen durch Metalle.

Geeignete Untergründe:

Abgewitterte und vergraute Holzoberflächen im Außenbereich, z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Fenster, Balkone, Verbretterungen. Intakte Altanstriche werden nicht angegriffen.

Eigenschaften:

- leicht thixotrop
- effektive Reinigung
- entfernt Schmutz und biologische Ablagerungen
- bleichende Wirkung
- biologisch abbaubar

Farbton: blau-transparent

Gebinde: 1 l, 2,5 l

Verbrauch:

Entgrauung: ca. 200 ml/m²
Reinigung: ca. 50 ml – 200 ml/m²

Der genaue Verbrauch am Objekt hängt von Art und Zustand des Untergrundes ab. Zum Entgrauen alter Hölzer unverdünnt verarbeiten. Zur Reinigung verschmutzter Holzoberflächen kann SÜDWEST Holz-Entgrauer bis zu 15% mit Wasser verdünnt werden.

Untergrundvorbereitung:

Verwitterte Altanstriche vor Anwendung des Produktes entfernen. Angrenzende Pflanzen vor der Anwendung mit Wasser abspülen. Das Holz vor der Anwendung gut vor-nässen.

Verarbeitung:

SÜDWEST Holz-Entgrauer mit einer Bürste auftragen. Das Produkt ca. 20 Minuten einwirken lassen. Das Produkt darf während der Einwirkzeit nicht antrocknen, ggf. mit einer Sprühflasche feucht halten. Nach der Einwirkzeit die Oberfläche mit viel Wasser unter intensivem Abbürsten mit einer Wurzelbürste reinigen.

Stark verwitterte Untergründe ggf. zweimal wie beschrieben reinigen. Anschließend die Holzoberfläche mit klarem Wasser abspülen.

Die gereinigten Holzuntergründe mindestens 2-3 Tage trocknen lassen und erst dann beschichten. Die Holzfeuchte sollte vor der Beschichtung < 15 % betragen. Aufgestellte Holzfasern vor der Beschichtung mit Lasuren oder Ölen ggf. durch Schleifen mit einem Vlies kappen.

Besondere Hinweise:

Bei der Verarbeitung empfehlen wir eine Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Das Produkt darf nicht in direkten Kontakt mit Metallen (z.B. Blechdosen) gelangen.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Holz-Entgrauer“ fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

SÜDWEST Holz-Entgrauer

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: Februar/2019/KM