



**Materialprüfung und Entwicklung**  
GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Jens Hellberg  
Artlenburger Landstraße 39 - 41  
21365 Adendorf  
Tel.: +49 4131 88 43 947  
Fax: +49 4131 88 43 948  
Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de  
Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

**Prüfzeugnis Nr.:** 12 9558 – S / 19

Datum: 19.11.2019

Seite 1 von 2

**Auftraggeber:** SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG  
Iggelheimer Straße 13  
67459 Böhl-Iggelheim  
Deutschland

**Auftragsnr.:** n.n.

**Auftrag vom:** 05.11.2019

**Art der Prüfung:** Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach  
DIN 51130, Stand 02.2014.

**Prüfmaterial:**

**Probenahme:** durch AG zugesandtes Prüfmaterial

**Handelsübliche Bezeichnung:** Bodenbeschichtung von SÜDWEST Lacke + Farben  
(gemäß Angaben des Auftraggebers) GmbH & Co. KG, Aufbau siehe „Oberfläche“

**Abmessungen Prüfkörper:** 100 x 50 cm (Länge x Breite)  
(nach DIN / BGR 181)

**Oberfläche:** Grundierung: Südwest 2k EpoxiSiegel mit 3% Südwest Additiv R  
verdünnt mit 20 Gew.-% Wasser = ca. 180 g/m<sup>2</sup>  
Deckversiegelung: Südwest 2k EpoxiSiegel mit 3% Südwest Additiv R  
verdünnt mit 5 Gew.-% Wasser = ca. 180 g/m<sup>2</sup>

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.



Prüfzeugnis-Nr.: 12 9558 – S / 19

Seite 2 von 2

### Prüfung

**Datum der Prüfung:** 18.11.2019

**Prüfverfahren / –grundlagen:** **DIN 51130 (Ausgabe 2014-02):** Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr.  
**DGUV REGEL 108-003 (bisher BGR 181 und GUV-R 181):** Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

**Fugenbreite des Prüfbelages:** 0 mm

### **Prüfergebnis**

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel: **10,0°**

Mittelwert des Verdrängungsraums: **nicht geprüft**

**Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung:** **R 10**

**Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum:** **entfällt**

### Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 18.11.2024, gültig. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

### Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.  
Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig.



MPI Materialprüfung und Entwicklung  
(Leitung Jens Hellberg)