

Maschinenlacke 2K

SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack

30405



Einsatzbereich:

2K-Acryl-Klarlack ist ein hochwertiger, zweikomponentiger, transparenter Lack auf Polyurethanbasis für den Innen- und Außenbereich. Zum Spritzen von hochwertigen Oberflächen mit besonderen Anforderungen an die mechanische oder chemische Belastbarkeit, z.B. auf Maschinen, Nutzfahrzeugen, Stahlbauteilen oder im Messebau. Auf kleineren Flächen oder Profilen kann 2K-Acryl-Klarlack auch gestrichen werden.

Eigenschaften:

- sehr schnelle Trocknung, gute Durchtrocknung
- gute Wetterbeständigkeit
- hoher Glanz
- mit UV Absorber
- hohe mechanische Belastbarkeit
- resistent gegen Industrieschmutz, Feuchtigkeit, Salz und Superbenzin (überlauffest)
- Hitzebeständigkeit bis 130°C
- trittfest

Farbton: farblos

Gebinde: 500 ml, 1 l, 6 l (Komponente A)

Verbrauch: **Fertige Mischung:**
ca. 80 - 100 ml/m² pro Arbeitsgang

Glanzgrad: hochglänzend

Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig, frei von trennenden Substanzen und anstrichverträglich sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung mittels Gitterschnitt und/oder Gewebelandabritt überprüfen. Bei Beschichtungsaufbauten sollte zwischen den einzelnen Beschichtungen ein Zwischenschliff erfolgen.

Vergraute und abgewitterte Holzzonen bis zum tragfähigen Untergrund abschleifen. Tragfähige Altanstriche reinigen und anschleifen. Scharfe Holzkanten abrunden. Für ausreichende Ablaufschrägen bei waagerechten Flächen sorgen. Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern 12 % und bei Nadelhölzern 15 % nicht übersteigen. Je trockener der Untergrund, desto größer ist die Eindringtiefe, wodurch die Schutzfunktion und Lebensdauer von Folgeanstrichen verbessert wird. Tropenhölzer mit trocknungsverzögernden Inhaltsstoffen mit Nitroverdünnung auswaschen und Probeanstrich anlegen.

Im Außenbereich wird empfohlen unbehandelte oder freigelegte, pilzanfällige Hölzer mit Holz-Imprägnier-Grund vorzubehandeln. Technisches Merkblatt, DIN 68800, Teil 3 und BFS Merkblatt 18 beachten.

Untergrund:

Altlackierungen:

Lösemittelprobe mit SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung durchführen. Falls sich die Altbeschichtung dabei stark anlost, kann der Untergrund nicht mit SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack beschichtet werden. Nicht anlösbare Untergründe gründlich anschleifen und reinigen.

Andere Untergründe wie z.B. Holz oder Buntmetalle gründlich reinigen und anschleifen. Anschließend nachreinigen.

SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur:

Optimal zwischen 20°C und 25°C. Nicht unter 15°C Luft-, Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten und trocknen lassen. Bei tieferen Temperaturen wird der Härtingsprozess gestört. Nicht über 80 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Materialzubereitung:

Die Mischung der Komponenten A und B erfolgt möglichst exakt nach dem vorgegebenen **Mischungsverhältnis nach Volumen**.

Komponente A in einem geeigneten Gefäß vorlegen und Komponente B in der benötigten Menge zugeben. Dies kann z.B. in einem zylindrischen Gefäß mit einem Messstab erfolgen. Nach intensivem Rühren in ein anderes Gefäß überführen und noch einmal gut durchmischen. Das Einrühren von größeren Luftmengen nach Möglichkeit vermeiden.

Spritzen:

Bei der Spritzapplikation den SÜDWEST 2K-Acryl-Härter als Komponente B verwenden.

Mischungsverhältnis: Das Mischungsverhältnis beträgt 2:1 (2 Volumenteile 2K-Acryl-Klarlack mit einem Volumenteil 2K-Acryl-Härter).

Spritzen Hochdruck, unverdünnt

z.B. mit SATA RP5000:

Düsenweite: 2 mm

Luftdruck: ca. 2 bar

Die gewünschte Verarbeitungsviskosität kann durch Zugabe von SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung eingestellt werden.

Topfzeit: (+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

Die Topfzeit des verarbeitungsfertigen Materials beträgt ca. 4 Stunden. Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit. Nach Überschreiten der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verarbeitet werden.

Trocknung:

Lufttrocknung: (+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

staubtrocken: nach ca. 10 - 20 Minuten

montagefest: nach ca. 4 - 6 Stunden

durchgetrocknet: nach ca. 12- 24 Stunden je nach Schichtstärke.

Wärmetrocknung:

Ablüftzeit : ca. 15 Minuten

Trockenzeit: ca. 45 - 60 Minuten bei 60 - 80°C

Streichen:

Streichen wird aufgrund der kurzen Offenzeit nur auf kleineren Flächen oder Profilen empfohlen.

Bei der Streichapplikation SÜDWEST Streichlack-Zusatz für 2K-Acryl-Lacke als „Komponente B“ verwenden.

Mischungsverhältnis: Das Mischungsverhältnis beträgt 5:1 (5 Volumenteile 2K-Acryl-Klarlack mit einem Volumenteil Streichlack-Zusatz).

Topfzeit: (+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

Die Topfzeit des verarbeitungsfertigen Materials beträgt ca. 2 Stunden. Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit. Nach Überschreiten der Topfzeit darf ausgemischtes Material nicht mehr verarbeitet werden.

Trocknung: (bei + 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)

staubtrocken: nach ca. 1 Stunde

durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Spritzverdünnung/Werkzeugreinigung:

SÜDWEST 2K-Acryl-Verdünnung

Besondere Hinweise:

Aufgrund der kurzfristig hohen Geruchsbelastigung wird eine großflächige Anwendung in Aufenthaltsräumen nicht empfohlen.

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „2K-Acryl-Klarlack“ fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

VOC-Gehalte:

2K-Acryl-Klarlack für Spritzapplikation:

Ca. 550 g/l (vor Verdünnungszugabe)

VDL-Deklaration:

Acrylate, Acetate, Antischaummittel, Lichtschutzmittel, Katalysatoren

GISCODE: PU50

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder

SÜDWEST 2K-Acryl-Klarlack

Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.
Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: Mai/2020/MD