

Bautenlacke

SÜDWEST Schnellhärter

30410



Einsatzbereich:

Reaktiver Zusatz zur Trocknungsbeschleunigung und Oberflächenvergütung von lösemittelhaltigen Kunstharzlacken. SÜDWEST Schnellhärter wird anstelle von Kunstharzverdünnung eingesetzt. Zugabemenge bis zu max. 10 %.

Eigenschaften:

- Verbesserung von Durchtrocknung, Antrocknung und Montagefestigkeit
- Erzielung einer besonders harten und widerstandsfähigen Oberfläche
- Reduzierung der Trocknungszeit

Farbton: farblos

Gebinde: 250 ml, 1 l, 6 l

Verbrauch: je nach Anwendung

Verarbeitung:

Schnellhärter mit einer Zugabemenge von 5 - 10 % zum Kunstharz-Stammlack zugeben. Material gut aufrühren und innerhalb der nächsten 8 Stunden verarbeiten.

Trocknung:

(+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte, 100 µm Nassschichtstärke)

Die Auswirkung auf die Trockenzeiten stellt sich am Beispiel von SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin wie folgt dar:

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin unverdünnt:
klebefrei: ca. 4 Stunden

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 5 % Schnellhärter:
klebefrei: ca. 3,5 Stunden

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 10 % Schnellhärter:

klebefrei: ca. 3 Stunden

Höhere Zugabemenge als 10 % haben keinen zusätzlichen Einfluss auf die Trockengeschwindigkeiten.

Besondere Hinweise:

Aufgrund der Reaktivität des Härters wird die Topfzeit des ausgemischten Materials auf maximal 8 Stunden reduziert. Durch den Zusatz des farblosen Schnellhärters wird das Deckvermögen reduziert und der Glanz leicht erhöht

VDL-Deklaration:

Acetate, p-Toluolsulfonylisocyanate, Isocyanate

GISCODE: PU50

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.
Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden benachrichtigen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Entsorgung müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: November/2018/KM