



TECHNISCHES MERKBLATT

30625 PU-SIEGEL

EINSATZBEREICH

Transparente, strapazierfähige PU-Beschichtung auf Wasserbasis zur Versiegelung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Auch zur Versiegelung von abgehipsten oder lackierten Flächen einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN

- emissionsarm – erfüllt AgBB Anforderungen
- Rutschhemmklasse R10 bei Versiegelung von Methacryl-Fußbodenfarbe
- geruchsarm
- vergilbungsfrei
- blockfest
- witterungsbeständig
- gut zu reinigen
- gute mechanische und chemische Belastbarkeit

FARBTON: 0901 farblos

GEBINDE: 2,5 l, 10 l

VERBRAUCH: 90 - 110 ml/m² pro Anstrich

Je nach Saugfähigkeit und Rauigkeit des Untergrundes kann es zu einem abweichenden Verbrauch kommen.

GLANZGRAD: seidenglänzend

DICHTE: ca. 1,1 g/cm³

ANWENDUNG

ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es

ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

UNTERGRÜNDE

UNTERGRUND:

Muss trocken, tragfähig, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Altanstriche anschleifen und reinigen.

VERARBEITUNG:

Streichen, rollen, spritzen. Ein Anstrich auf saugenden Untergründen mit 30 % mit sauberem Wasser verdünnen, 2 unverdünnte Schlussanstriche ausführen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Nicht unter + 8°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten und trocknen lassen.

WERKZEUGREINIGUNG:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungs- / Spülwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.

TROCKNUNG

Trocknung (+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte):

Begehbare und überarbeitbar nach 8 Stunden. Mechanisch belastbar nach ca. 7 Tagen.

Je nach Anzahl der Anstriche und Applikationsmenge kann sich die Trockenzeit verlängern.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Die Reinigung sollte mit klarem Wasser und nur geringen Mengen von Netzmitteln/Tensiden erfolgen, damit die mechanische Widerstandsfähigkeit und die Härte der Produktoberfläche nicht geschmälert werden. Ebenso dürfen keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit Glanzpflege (so genannte Wischwachse) eingesetzt werden.

Eine regelmäßige Nassreinigung mit Reinigungsmaschinen und dabei verwendeten üblichen Reinigungslösungen muss unterbleiben, um die insgesamt gute Oberflächenstabilität nicht zu gefährden und eine Schmutzanfälligkeit zu vermeiden.

Durch den häufigen und/oder konzentrierten Einsatz von Netzmitteln, Tensiden, Wachsen oder Grundreinigungsmitteln zur Tiefenreinigung kann es zu einem Nachlassen der Oberflächenhärte kommen, wodurch die Druckfestigkeit deutlich reduziert wird und die Verschmutzungsgewindigkeit zunimmt.

Für Bereiche, die regelmäßig mit Reinigungsmaschinen und chemischen Reinigern gereinigt werden müssen, empfehlen wir den Einsatz von 2K-EpoxiSiegel.

BAUPHYSIKALISCHE DATEN

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN ISO 7783-2: μ ca. 900

Wasserdampfdiffusion sd-Wert nach EN ISO 7783-2: 0,03 m
Trockenschichtdicke nach EN 1062-1: ca. 40 µm (bei einmaliger Applikation).

Alle Angaben sind Durchschnittswerte. Aufgrund rohstoffbedingter Schwankungen sind geringe Abweichungen möglich. Die Produkteigenschaft wird dadurch nicht beeinträchtigt.

BESONDERE HINWEISE

Nicht für den industriellen Gebrauch, wenn die Produktoberfläche durch Chemikalien, Bohr- oder Schneidöle, Kühlmittel, Bremsflüssigkeiten oder ähnlich aggressiven Stoffen zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Nicht für Garagen, Parkhäuser oder Bodenflächen mit ständiger Belastung durch Gabelstapler oder ähnlichem Gerät. Nicht beständig gegenüber Weichmacherwanderungen! Bei der Applikation auf alkalischen Untergründen kann Ammoniak-Geruch entstehen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Reinigungswasser von Werkzeugen darf erst nach Behandlung mit einer geeigneten Abwasserreinigungsanlage in die öffentliche Abwasserkanalisation geleitet werden.

PU-Siegel ist nicht für Flächen geeignet, die stehendes Wasser aufweisen. Im Außenbereich müssen feuchtebelastete Flächen ein ausreichendes Gefälle haben.

SICHERHEITSTECHNISCHE INFORMATION

Kühl, aber frostfrei lagern. Das aktuelle technische Merkblatt muss beachtet werden.
Das Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt „PU-Siegel“ unterschreitet den VOC Höchstwert der Produktkategorie b (100 g/l), und ist somit VOC-konform.

VDL DEKLARATION

Acrylat-Dispersionen, PU-Dispersionen, Wasser, Glykole, amorphe Kie-selsäuren, Antischaummittel, Grenz-flächenadditive, Oberflächenaddi-tive, Polyurethanverdicker, Neutrali-sationsmittel, Lagerungsschutz auf Basis von Methyl- und Benzisothiazo-linonen

GISCODE BSW30

ALLGEMEINE SICHERHEITS-RATSCHLÄGE

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermei-den. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kin-dern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Weitere Angaben aktuelles Sicher-heitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Fest verschlossen, kühl und frostfrei.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Re-cycling geben. Gebinde mit Resten bei der zuständigen Sonderabfall-stelle abgeben. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Entsorgen Sie keine Produktreste in die Kanalisation und waschen Sie

keine Malerwerkzeuge in Waschbe-cken oder Abflüssen aus.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beant-wortet wurden stehen unsere Au-ßendienst-Mitarbeiter gerne zur Ver-fügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorg-falt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise auf-grund der von uns gewonnenen Er-fahrungen, Entwicklungen und Un-tersuchungen erfolgen, die naturge-mäß nicht die individuellen Verhält-nisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen kön-nen. Der Verarbeiter ist daher gehal-ten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenver-antwortlich zu handeln. Unsere Mit-arbeiter stehen mit konkreten Rat-schlägen gerne zur Verfügung ste-hen. Für Kombinationen mit ande-ren Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolg-ten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet.

Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauf-lage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2026/APRIL/CS

CHEMIKALIENBESTÄNDIG-
KEIT

NR.	SUBSTANZ	EINWIRK- DAUER	
		1H	24H
1	STREUSALZLÖSUNG (10 %IG)	0	0
2	SCHWEFELSÄURE (10 %IG)	0	0
3	SALZSÄURE (7 %IG)	0	0
4	ESSIGESSENZ (10 %IG)	0	0
5	ZITRONENSÄURE (10 %IG)	0	0
6	ETHANOL	0	1
7	BATTERIESÄURE (SCHWEFELSÄURE) (33 %IG)	0	0
8	NATRONLAUGE (10 %IG)	0	3
9	WASSERSTOFFPEROXID (3 %IG)	0	0
10	DIESELKRAFTSTOFF	0	1
11	MOTORÖL	0	0
12	HYDRAULIKÖL	0	0
13	GETRIEBEÖL	0	0
14	XYLOL	1	1
15	ISOPROPANOL	0	0
16	NAGELLACKENTFERNER	0	1
17	STERILLIUM VIRUGARD HÄNDEDESIN- FEKT.	0	0
18	ROTWEIN	0	0
19	KAFFEE	0	0
20	HANDCREME	0	1
21	SPEISEÖL	0	0
22	SYNTHETISCHES SCHWEIßIMULANZ GE- MÄß DIN 53160-2	0	0

BEWERTUNGS - SCHEMA:

KEINE SICHTBAREN VERÄNDERUNGEN	0
EBEN ERKENNBARE ÄNDERUNG IN GLANZ UND FARBE	1
LEICHTE VERÄNDERUNG IN GLANZ UND FARBE, DIE STRUKTUR DER OBERFLÄCHE IST NICHT VERÄNDERT	2
STARKE MARKIERUNG SICHTBAR, DIE STRUKTUR DER PROBEFLÄCHE IST JEDOCH WEITGEHEND UNBESCHÄDIGT	3
STARKE MARKIERUNG SICHTBAR, DIE STRUKTUR DER OBERFLÄCHE IST VERÄNDERT	4
PROBEFLÄCHE STARK VERÄNDERT, BZW. ZERSTÖRT	5