



TECHNISCHES MERKBLATT

30230 TIEFENGRUND LH

EINSATZBEREICH

Lösemittelhaltiger Tiefgrund zur Verfestigung von kreidenden Beschichtungen oder sandenden Putzen, sowie zur Regulierung der Saugfähigkeit im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- aromatenfrei (Vdl-RL-01)
- geruchsmild
- lösemittelhaltig
- hohes Eindringvermögen
- tiefen- und oberflächenfestigend
- verseifungsbeständig
- bindet wasserlösliche Inhaltsstoffe
- nicht quellbar
- kann mit lösemittelhaltigen Deckbeschichtungen überarbeitet werden

FARBTON: 0901 farblos

GEBINDE: 12 l

VERBRAUCH: 200 – 600 ml/m² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

DICHTE: ca. 0,8 g/m³

ANWENDUNG

ALLGEMEINE REGELN:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen,

Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

UNTERGRUND

- Putze der Mörtelgruppe PI, PII, PIII, PIV und PV (Kalk, Kalkzementmörtel, Gips, Gips sand, Gipskalkmörtel, Anhydrid-Mörtel, Anhydrid-Kalkmörtel)
- Zementestriche
- Anhydridestriche
- Gipsbau- und Gipskartonplatten
- Zementfaserplatten
- Beton
- Porenbeton
- Kalksandstein
- Ziegelstein
- Bimsstein
- Holz
- alte, abgewitterte und poröse Altanstriche und Dünn schichtputze

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Außenflächen:

Putze der Mörtelgruppen PII und PIII: Neue Putze 2 - 4 Wochen bei guter Belüftung trocknen lassen. Trennmittel auf Beton mit einer Netzmittelschäumwä sche entfernen. Umweltschmutz durch Dampfstrahlen entfernen. Algenbefallene Flächen mit SÜDWEST Fungan® behandeln. Rissbildungen aufweiten und Schollenbildungen von Farben und Dünn schichtputzen abstoßen.

Innenflächen:

Putze der Mörtelgruppe PI, PII und PIII:

Neue Putze 2 - 4 Wochen bei guter Belüftung trocknen lassen. Putze der Mörtelgruppe PI mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Grobe Verschmutzungen gegebenenfalls durch Dampfstrahlen reinigen. Normale Verschmutzungen an Innenwänden und Decken mit Salmiakwasser oder – je nach Verschmutzungsgrad und -art – mit einem Intensivreiniger oder einem handelsüblichen Haushaltsreiniger abwaschen. Sinterschichten jeder Art durch Schleifen entfernen.

VERARBEITUNG

Normal saugfähige Untergründe unverdünnt streichen oder spritzen (Airless). Beim Spritzen Anwendung Düsenweite und Materialdruck gemäß Angaben Gerätehersteller. Für die Anwendung auf hoch saugfähigen und/oder stark porösen Untergründen kann SÜDWEST TiefenGrund LH zum Vorgrundieren 2:1 mit Testbenzin bzw. Kunstharzlackverdünnung verdünnt werden.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Nicht unter + 1°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten und nicht unter + 5°C trocknen lassen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Testbenzin bzw. Kunstharzlackverdünnung.

TROCKNUNG

(+ 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)
Oberflächentrocken bzw. überstreichbar – je nach Auftragsmenge – nach 24 -48 h bei guter Belüftung.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

BESONDERE HINWEISE

Der TiefenGrund LH ist so anzuwenden, dass immer eine Untergrundsättigung erreicht wird. Um in hoch saugfähigen

Untergründen eine höchstmöglich Tiefenwirksamkeit zu erreichen, muss im „nass-in-nass“ Verfahren gearbeitet werden.

Nicht auf aufgeheizten Untergründen und in praller Sonne verarbeiten. Die Grundierung darf keine glänzende Filmschicht auf der Oberfläche bilden. Um Fleckenbildungen auf nicht zu streichen, saugfähigen Untergründen zu vermeiden, müssen diese zuvor sorgfältig abgedeckt werden. Frische Tiefengrundspritze können von nicht saugfähigen Untergründen, z. B. Glas, Metall, etc., mit Kunstharzlack oder Nitro- und Universalverdünner abgewischt werden. Saugfähige Nachputz- und Spachtelstellen müssen nachgrundiert werden. Zum Grundieren nicht mit gefüllten Lacken etc. vermischen, da die Eindringtiefe sonst erheblich herabgesetzt wird. Bei der Reinigung im Außenbereich müssen die jeweiligen Umweltvorschriften und Verordnungen der Länder und Kommunen beachtet werden. Nach der Anwendung auf hoch saugfähigen Untergründen kann es zu mehrtägiger Geruchsbelästigung kommen. Nach Möglichkeit erst weiterbeschichten wenn die Intensität der Lösemittelausdünstung nachlässt.

Achtung:

Im Innenbereich und bei nicht ausreichender Lüftung bitte Atemschutz tragen.

EG-RICHTLINIE 2004/42/EG

Das Produkt „TiefenGrund LH“ unterschreitet den VOC-Höchstwert der

Produktkategorie h (750 g/l), und ist somit VOC-konform.

VDL-DEKLARATION

Polymerisatharz, Aliphaten

GISCODE BSL40

**ALLGEMEINE SICHERHEITS-
RATSCHLÄGE**

Nur für gewerbliche Verwender/Fachleute. Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de

LAGERUNG

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der zuständigen Sonderabfallstelle abgeben. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen. Entsorgen Sie keine Produktreste in die Kanalisation und waschen Sie keine Malerwerkzeuge in Waschbecken oder Abflüssen aus.

TECHNISCHE BERATUNG

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

HAFTUNGSHINWEISE

Wir bemühen uns um größte Sorgfalt. Allerdings können an dieser Stelle nur allgemeine Hinweise aufgrund der von uns gewonnenen Erfahrungen, Entwicklungen und Untersuchungen erfolgen, die naturgemäß nicht die individuellen Verhältnisse eines Projekts (Untergründe, Witterungsbedingungen, sonstige Bedingungen) berücksichtigen können.

Der Verarbeiter ist daher gehalten, sich über den Stand der Technik selbst zu informieren und eigenverantwortlich zu handeln. Unsere Mitarbeiter stehen mit konkreten Ratschlägen gerne zur Verfügung stehen. Für Kombinationen mit anderen Produkten übernehmen wir keine Gewähr. Durch die hier erfolgten Angaben wird indessen keine verbindliche Auskunft und Haftung begründet. Im Übrigen verliert dieses Merkblatt seine Geltung mit dessen Einstellung oder dem Erscheinen einer Folgeauflage, worüber Sie sich jederzeit auf unserer Website: www.suedwest.de informieren können.

STAND: 2026/JUNI/CS